



meccanocar 411 00 14765-2765-Protettivo sottoscocca nero

DESCRIZIONE.

Il Protettivo sottoscocca nero Meccanocar, é un protettivo a spruzzo, insonorizzante a base solvente per fasce laterali, bagagliaio, fondo dell'abitacolo, sotto paraurti, portiere.

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE.

- Base: resina sintetica, solventi, plastificanti e cariche minerali
- Aspetto: liquido
- Colori disponibili: grigio, antracite, nero
- Viscosita' @ 25°C: 16000 , 20000 cps
- Peso specifico: 1,31 ÷ 1,32 g/cm
- Residuo secco : 66 ÷ 67%
- Fuori polvere @ 25°C-u.r. 55%: 10 ± 2 min.
- Sopraverniciabilita' @ 25°C-u.r. 55%: dopo 30 min.
- Pulizia (film umido): comuni solventi per smalti per carrozzeria.
- Resistenza alla nebbia salina: buona dopo 100 h
- Temperatura di applicazione: 10°C ÷ 35°C

APPLICAZIONE ED USO.

Pulire e sgrassare con prodotti antisiliconici le superfici da trattare.

Passivare le superfici con un fondo antiruggine, wash primer o isolante trasparente. Carteggiare, quindi applicare il Protettivo Sottoscocca con aerografo sottopressione, pompe air-mix, aerografo a caduta per fondi.

Se necessario, sopravverniciare.

La migliore bucciatura si ottiene a pressione medio-bassa (2 bar circa).

STOCCAGGIO E DURATA.

Il protettivo sottoscocca, stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese fra +5°C e +30°C ha una durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

NOTE.

Le informazioni ed i valori indicati nel presente Foglio Tecnico corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche tecniche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.