

Filo inox 316. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.

meccanocar 402 00 09200-316/0.8

402 00 09210-316/1

402 00 09220-316/1.2

Filo pieno per saldatura MIG di acciai inox

- Filo pieno a basso contenuto di carbonio per la saldatura di acciai AISI 304-316 e simili.
- Da usarsi con gas di protezione Ar + 1% - 2% O₂.

STANDARD:

AWS ER 316LSi
EN 12072 G/W 19123 LSi
W. St. Nr. 1.4430

Caratteristiche del deposito:

C	=	<0.02%.
Si	=	0.80%.
Mn	=	1.80%.
Cr	=	18.50%
Ni	=	12.50%
Mo	=	2.7%

Posizioni di saldatura:

