



meccanocar 411 00 19860-6290-Fondo riempitivo epossidico

Stucco di fondo riempitivo e livellante delle imperfezioni a base epossidica, rapida asciugatura, possibilità d'applicazione bagnato su bagnato su ogni tipo di sigillante, aggrappa perfettamente su ogni tipo di superficie metallica quali: acciaio, lamiera zincata, alluminio anodizzato. Ottimo isolamento dall'umidità, ottima protezione dalla formazione di ruggine ed ossidi.

La speciale testina di spruzzo permette di regolare l'intensità dello spruzzo e la direzione del ventaglio. E' perfettamente compatibile con ogni tipo di vernice comprese basi all'acqua e pitture bicomponenti.

Modo d'uso

Rimuovere completamente la ruggine dalla parte da trattare, pulire e carteggiare con la grana richiesta. Detergere la superficie con solvente antisilicone.

Agitare bene la bombola prima dell'uso, effettuare una prova di spruzzo per regolare la testina di spruzzo e stendere alcune mani da una distanza di circa 20-25 centimetri. Se necessario ricoprire subito bagnato su bagnato con il nostro stucco spray acrilico cod. 411 00 05000-2635.

Proprietà chimico-fisiche

- Base legante: resina epossidica
- Colore: grigio
- Odore: caratteristico di solvente
- Resa: 400 ml +/- 1 mq
- Superfici compatibili: lamiera d'acciaio grezza, lamiera d'acciaio zincata, alluminio, alluminio anodizzato, verniciature vecchie, materie plastiche rinforzate con fibra di vetro.
- Resistenza termica: fino a +90°C
- Conservabilità: 10 anni se conservato correttamente (10-25°C, U.R. Max 60%)
- Valore VOC: 274,5 g

Indossare una maschera protettiva adatta, possibilmente tipo A2/P3